

**KEPITAL F20-52**

- 제품의 특성**
- 중점도 내후성 Grade.(자연색)
  - 옥외 및 자외선에 노출되는 환경에서의 사용에 적합한 Grade 입니다.

**물 성**

항 목	시험방법 (ASTM)	단 위	KEPITAL F20-52
용 용 지 수	D1238	g/10min	10
인 장 강 도	D638	kgf/cm <sup>2</sup>	580
인 장 신 율	D638	%	55
굴 곡 강 도	D790	kgf/cm <sup>2</sup>	820
굴 곡 탄 성 륜	D790	kgf/cm <sup>2</sup>	25,000
Izod 충 격 강 도	D256	kgf · cm/cm	6.0
열 변 형 온 도	D648 (18.6kgf/cm <sup>2</sup> )	℃	110
비 중	D792	-	1.41
성 형 수 축 륜 (Ø100, t : 2mm)	Gate 평행방향	%	1.8
내 후 성 (△E)	63℃, 500 Hrs Sunshine Carbon Arc.	-	1.7

- 주) 1. 상기 물성은 당사의 측정치이며, 측정방법에 따라 변경될 수 있습니다.  
2. 본 자료는 법적소송 및 근거자료로 활용할 수 없습니다.

한국엔지니어링플라스틱(주)

본사 ☎ 02 - 707 - 6831/45

연구소 ☎ 0343 - 457 - 2649